

# Acryl Hochglanzlack



Водорастворимый акриловый лак высокого глянца. Экологически чистый, со слабым запахом. Крепкоблочный, для наружных и внутренних работ.

**Свойство материала:** водорастворимый акриловый лак высокого глянца

**Область применения:** для наружных и внутренних работ

**Цветовой тон:** 16 раловых тонов по карте акриловых цветов и по программе LVO фирмы ZERO

**Степень глянца:** высокого глянца

**Связывающая основа:** 100% чистые акрилаты

**Пигментная основа:** в зависимости от цветового тона, органические и неорганические пигменты

**Удельный вес:** прим.  $1,14 \pm 0,2$

**Основные свойства:** погодоустойчивый, со слабым запахом, экологически чистый, с диффузионной способностью к водяным парам, с блокирующей крепостью

**Свойственное тонирование:** только взаимное смешивание допустимо

**Время высыхания:** от пыли 30 минут, повторное нанесение через 4-6 часов, при +20°C и 50% относительной влажности воздуха

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** кистью – валиком – пульверизатором

**Температура при работе:** как минимум +5°C для воздуха и основания

**Расход материала:** прим. 80 мл/м<sup>2</sup>, точный расход установить на объекте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Хранение:** в прохладном сухом, в свободном от мороза месте

**Отливаемая емкость:** 375 мл, 750 мл, 2,5 л и 10 л – емкость только белый цвет

**Структура покрытия:**

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия, не имеющие адгезии несущей способности, следует полностью удалить. Старые окрашенные места хорошо зашлифовать до шершавости, полностью удалить загрязнения, жир и шлифовальную пыль. Поверхности из железа и стали предварительно обработать подходящим антикоррозионным покрытием. Поверхности из дерева чисто отшлифовать и заменить испорченное дерево. Новое дерево в наружной атмосфере хорошо пропитать безцветной лазурью составом ZERO-Dekosan-Imprägnier-Lasur HS (с раловым знаком качества согл. DIN 68800, часть 3) и изолировать грунтовкой для окон ZERO Fenstergrund против процветания древесной смолы.

**Система покрытия:** На подготовленном основании 2 раза нанести ZERO Acryl Hochglanzlack. При древесном основании советуем при первом покрытии ZERO Acryl Hochglanzlack развести с водой от 5 до 10%, чтобы достичь достаточного пропитывания. При покраске дверей и окон кистью и валиком обратите внимание на хорошее высыхание кромки, чтобы не произошло склеивания. Высокая влажность воздуха и низкая температура увеличивают время высыхания.

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

| Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением |               |                 |                             |              |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Размер сопла                                                    |               | Угол распыления | Давление воздуха<br>в барах | Растворитель | Вязкость           | Наперекрест |
| Дюйм                                                            | мм            |                 |                             |              |                    |             |
| 0,011-<br>0,015                                                 | 0,28-<br>0,38 | 40° - 60°       | Прим. 150                   | Прим. 10-20% | Прим. 150-160 сек. | 1           |
| Высокого давления                                               |               |                 |                             |              |                    |             |
| 1,5                                                             |               |                 | Прим. 3,5                   | Прим. 10-20% | Прим. 150-160 сек. | 1 1/2       |
| Низкого давления                                                |               |                 |                             |              |                    |             |
| 1,3                                                             |               |                 |                             | Прим. 20-30% | Прим. 100 сек.     | 1 1/2       |

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре +20°. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.