

Acryl Seidenglanzlack



Водорастворимый акриловый лак с шелковистым глянцем. Со слабым запахом и экологически чистый. Крепкоблочный, для наружных и внутренних работ.

Свойство материала: водорастворяемый акриловый лак с шелковистым глянцем

Область применения: для наружных и внутренних работ

Цветовой тон: 16 раловых тонов по карте акриловых цветов и по программе LVO фирмы ZERO

Степень глянца: шелковистого глянца

Связывающая основа: 100% чистые акрилаты

Пигментная основа: в зависимости от цветового тона, органические и неорганические пигменты

Удельный вес: прим. $1,14 \pm 0,2$

Основные свойства: погодоустойчивый, со слабым запахом, экологически чистый, с диффузионной способностью к водяным парам, с блокирующей крепостью

Свойственное тонирование: только взаимное смешивание допустимо

Время высыхания: от пыли 30 минут, повторное нанесение через 4-6 часов, при +20°C и 50% относительной влажности воздуха

Растворитель: водой

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Расход материала: прим. 80 мл/м², точный расход установить на объекте

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте

Отливаемая емкость: 375 мл, 750 мл, 2,5 л и 10 л – емкость только белый цвет

Структура покрытия:

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия, не имеющие адгезии несущей способности, следует полностью удалить. Старые окрашенные места хорошо зашлифовать до шершавости, полностью удалить загрязнения, жир и шлифовальную пыль. Поверхности из железа и стали предварительно обработать подходящим антикоррозионным покрытием. Поверхности из дерева чисто отшлифовать и заменить испорченное дерево. Новое дерево в наружной атмосфере хорошо пропитать безцветной лазурью составом ZERO-Dekosan-Imprägnier-Lasur HS (с раловым знаком качества согл. DIN 68800, часть 3) и изолировать грунтовкой для окон ZERO Fenstergrund против процветания древесной смолы.

Система покрытия: На подготовленном основании 2 раза нанести ZERO Acryl Seidenglanzlack. При древесном основании советуем при первом покрытии ZERO Acryl Seidenglanzlack развести водой от 5 до 10%, чтобы достичь достаточного пропитывания. При покраске дверей и окон кистью и валиком обратите внимание на хорошее высыхание кромки, чтобы не произошло склеивания. Высокая влажность воздуха и низкая температура увеличивают время высыхания.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,011- 0,015	0,28- 0,38	40° - 60°	Прим. 150	Прим. 10-20%	Прим. 150-160 сек.	1
Высокого давления						
1,5			Прим. 3,5	Прим. 10-20%	Прим. 150-160 сек.	1 1/2
Низкого давления						
1,3				Прим. 20-30%	Прим. 100 сек.	1 1/2

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре +20°. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.