

Белый лак на алкидной богато смолянистой основе шесковистого глянца с высокой диффузионной способностью для покрытия материалов из дерева лиственной и хвойной породы. Для наружных и внутренних работ.
Универсальная система

Свойство материала: высококачественный белый лак на основе синтетической смолы

Область применения: для наружных и внутренних работ, покрытие с высокой диффузионной способностью для покраски материалов из дерева хвойной и лиственной породы, таких как двери, окна и деревянные элементы

Цветовой тон: белый, тонирование по программе ZERO LvO

Степень глянца: шелковисто-глянцевый

Связывающая основа: алкидная богато смолянистая

Удельный вес: прим. $1,3 \pm 0,1$

Основные свойства: с высокой диффузионной способностью, хорошей погодоустойчивостью, простой в эксплуатации, хорошая наполняемость, идеальная растекаемость

Свойственное тонирование: стандартное тонирование для лаков, макс. 2%

Время высыхания: от пыли прим. 2 часа, повторное нанесение после высыхания через прим. 14 часов при +20°C и относительной влажности воздуха в 65%

Растворитель: терпентиновый заменитель

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: минимально +5°C для воздуха и основания

Расход материала: прим. 100-120 мл/м² на один слой

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем

Хранение: в прохладном сухом месте. Огнеопасно!

Отливаемая емкость: 2,5 л, 10 л

Структура покрытия:

Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац, 3.1.1 для материала: Абзац 2.5.1.2

для исполнения: Абзац 3.1.3, 3.1.10, 3.2.2.2.2

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия, не имеющие адгезии несущей способности, следует полностью удалить. Старые окрашенные места хорошо зашлифовать, испорченное дерево заменить, новое дерево в замененных деталях или старое дерево в замененных местах в наружной атмосфере хорошо пропитать эластичной лазурью составом ZERO-Dekosan-Imprägnier-Lasur HS с обозначенным раловым цветом. Жировые сучковатые и смолянистые места промыть нитровым растворителем, при необходимости нанести шпаклевку на основе полиуретановой смолы, снаружи шпаклевать только необходимые места шпаклевкой, предназначенной для наружи.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,009	0,23-	40° - 80°	Прим. 160	Прим. 5%	Прим. 80-90 сек.	1
0,011	0,28					
Высокого давления						
1,5			Прим. 3,5	Прим. 5-8%	Прим. 25 сек.	1 ½
Низкого давления						
1,8				Прим. 8-10%	Прим. 25 сек.	1 ½

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре +20°. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.