

Satina Seidenglanzlack



Высококачественная шелковисто-глянцевая богато-смолянная лако-краска на алкидной основе, для наружных и внутренних работ, со слабым запахом

Свойство материала: высококачественная шелковисто-глянцевая

Область применения: для наружных и внутренних работ

Цветовой тон: 30 раловых тонов и возможность тонирования по программе LvO фирмы ZERO

Степень глянца: шелковисто-глянцевый

Связывающая основа: алкидная богато-смолянистая

Пигментная основа: погодо- и светостойчивые пигменты

Удельный вес: $1,2 \pm 0,2$ в зависимости от цвета

Основные свойства: Шелковисто-глянцевая, устойчива на стирание, устойчивая на удары, с хорошей укрывистостью и хорошим наполнением и с очень хорошей растекаемостью, погодоустойчива, со слабым запахом

Свойственное тонирование: взаимное смешивание допустимо в различных пропорциях

Время высыхания: от пыли прим. 2 часа, на ощупь (транспортировка) через ночь, повторное нанесение через 24 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха

Растворитель: терпентиновый заменитель, для пульверизатора рекомендуем ZERO-KH-растворитель

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: минимально $+5^{\circ}\text{C}$ для воздуха и основания, при низкой влажности воздуха основание можно обработать и при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$

Расход материала: прим. 90 мл/м²

Сила и толщина покрытия: 30-40 микрон, толщина сухой пленки за один слой покрытия

Хранение: в прохладном сухом месте, начатую емкость плотно закрывать. Огнеопасно!

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем

Отливаемая емкость: 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л

Структура покрытия:

Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1 для материала: Абзац 2.5.1.2

для исполнения: Абзац 3.1, 3.1.3, 3.1.10, 3.2.1.2.14

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия, не имеющие адгезии несущей способности, следует полностью удалить. Старые окрашенные места хорошо зашлифовать, испорченное дерево заменить, новое дерево в замененных деталях или старое дерево в замененных местах в наружной атмосфере хорошо пропитать эластичной лазурью составом ZERO-Dekosan-Imprägnier-Lasur HS с обозначенным раловым цветом. Жировые сучковатые и смолянистые места промыть нитровым растворителем.

Рекомендуем шпаклевочную массу: лакошпаклевка, КН-шпаклевка. Снаружи шпаклевать только необходимые места шпаклевкой, предназначенной для наружи.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,009	0,23-	40° - 80°	Прим. 160	Прим. 3%	Прим. 80-90 сек.	1
0,011	0,28					
Высокого давления						
1,5			Прим. 3,5	Прим. 5-8%	Прим. 25 сек.	1 ½
Низкого давления						
1,5			Прим. 1,8	Прим. 8%	Прим. 25 сек.	1 ½

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре $+20^{\circ}$. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Структурная очередность покрытия:	Дерево внутри	Дерево снаружи	Металл	Цв. металл
Грунтование	грунтовка для окон	грунтовка для окон	КН-Mennige (антикороз.)	полиуретановый грунт
Шпаклевание	лако-шпаклевка	-	КН-Mennige (антикороз.)	-
Промежуточное покрытие	предлак	грунтовка для окон	универсальное грунтование с очень хорошей адгезией	
Завершающее покрытие	Сатин-шелковисто глянцева лака-краска Satina Seidenglanzlack			

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.