



Farben für Profis

## SEIDENGLANZ 480 SLF

## Лист технических данных

<b>Обозначение материала:</b>	<b>SEIDENGLANZ 480 SLF</b>
<b>Свойство материала:</b>	Латексная краска с шелковистым глянцем
<b>Область применения:</b>	Для всех оснований с высокими требованиями для внутренних работ, применение в помещениях для продуктов питания не опасно (см. заключение технадзора).
<b>Цветовой тон:</b>	Белый
<b>Связывающая основа:</b>	Специальные дисперсии на основе синтетической смолы
<b>Удельный вес:</b>	Прим. $1,4 \pm 0,2$
<b>Основные свойства:</b>	С хорошей укрывостью, простая в эксплуатации, без вредных веществ, без растворителей и без мягчителей, устойчива к дезинфицирующим средствам (см. заключение технадзора).
<b>Данные согласно DIN EN 13 300:</b>	Прочность истирания в мокром виде: класс 2; Относительность контраста / укрывости: класс 2 при расходе $140 \text{ мл/м}^2 = \text{прим. } 7,1 \text{ м}^2/\text{л}$ ; Степень глянца: средний глянец; максимальный размер зерна: мелкое ( $< 100 \text{ }\mu\text{m}$ )
<b>Свойственное тонирование:</b>	Стандартная краска полных цветовых тонов и по программе LvO фирмы ZERO.
<b>Время высыхания:</b>	2 – 3 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечная твердость после 28 дней
<b>Растворитель:</b>	Водой
<b>Способ применения:</b>	Кистью – валиком – пульверизатором
<b>Температура при работе:</b>	Как минимум $+5^\circ\text{C}$ для воздуха и основания
<b>Хранение:</b>	В прохладном сухом и свободном от мороза месте, начатую емкость хорошо закрывать.
<b>Чистка инструмента:</b>	Сразу же после окончания работы промыть водой и мылом
<b>Отливаемая емкость:</b>	1 л, 2,5 л, 5 л, 12,5 л пластмассовое овальное ведро
<b>Структура покрытия:</b>	Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363
<b>Приготовление основания:</b>	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Сильно впитывающие, песчаные гипсовые основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W. Шпаклевать при необходимости с ZERO Glätt + Roll. Лаковые и латексные основания промыть щелочью.
<b>Система покрытия:</b>	Предварительное и завершающее покрытие: ZERO Seidenglanz 480 LF.
<b>ЕС-Предельные значения содержание VOC:</b>	Категория: bWb-100 g/l (2010) этот продукт содержит $\leq 0,1 \text{ g/l VOC}$
<b>Примечание:</b>	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

### Таблица для нанесения пульверизатором

	Размер сопла		Угол распыления	Давление бар	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
	Дюйм	мм					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53–0,63	40 – 80 °	прим. 150	прим. 5–10 %		

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

**Состояние: Январь 2007 / be**