



Farben für Profis

SELECT MALERLACK HG BUNT

Свойство материала: погодоустойчивый, богатосмолянистый полиуретановый лак высокого глянца
Область применения: для наружных и внутренних работ

Цветовой тон: 12 раловых тонов и возможность тонирования по программе LvO фирмы ZERO

Степень глянца: высокого глянца

Связывающая основа: алкидная богатосмолянистая

Удельный вес: $1,1 \pm 0,2$ в зависимости от цвета

Основные свойства: погодоустойчивый, светоустойчивый, стабильный глянец, простой в эксплуатации, идеальная растикаемость, с замечательной укрывистостью, с наилучшим наполнением

Свойственное тонирование: взаимное смешивание допустимо

Время высыхания: от пыли прим. 2 часа, на ощупь (транспортировка) через ночь, повторное нанесение через 24 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха

Растворитель: терпентиновый заменитель, для пульверизатора рекомендуем ZERO-KH-растворитель

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания, при низкой влажности воздуха основание можно обработать и при температуре ниже +5°C

Расход материала: прим. 12 - 14 м²/л

Хранение/ охрана окр.среды: в прохладном сухом месте, начатую емкость плотно закрывать. Огнеопасно!

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем

Отливаемая емкость: 750 мл, 2,5 л, 10 л

Структура покрытия /Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть С DIN 18363

Испытание основания: Абзац, 3.1 для материала: Абзац 2.5.1.2

для исполнения: Абзац 3.1, 3.1.3, 3.1.10 , 3.2.1.2.14

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия, не имеющие адгезии несущих способности, следует полностью удалить. Новое хвойное дерево, замененные необработанные места хорошо пропитать с ZERO Holzschutzgrund. Сучковатое и смолистое дерево очистить от смолы и произолизировать. Жировые сучковатые и смолянистые места промыть нитровым растворителем.

Рекомендуем шпаклевочную массу: лакошпаклевка, KH-шпаклевка. Снаружи шпаклевать только необходимые места шпаклевкой, предназначенной для наружки.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Структурная очередность покрытия:	Дерево внутри	Дерево снаружи	Металл	Цв. металл
Грунтование	грунтовка для окон	грунтовка для окон	KH-Mennige (антикороз.)	полиуретановый грунт
Шпаклевание	лако- шпаклевка	-	-	-
Промежуточное покрытие	предлак	грунтовка для окон	универсальное грунтование с очень хорошей адгезией	
Завершающее покрытие	Select Malerlack HG Bunt		Select Malerlack HG Bunt	

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.