



Farben für Profis

TEAM 90 SLF

Лист технических данных

Обозначение материала:	TEAM 90 SLF
Свойство материала:	Дисперсионная краска для внутренних работ
Область применения:	Для внутренних работ, для всех прочных поверхностей. пригодных для дисперсионных красок; применение в помещениях для продуктов питания не опасно (см. заключение технадзора).
Цветовой тон:	Белая / серо-белая
Связывающая основа:	Дисперсия синтетической смолы
Удельный вес:	1,5 +/- 0,2
Основные свойства:	С хорошей укрывостью, простая в эксплуатации, с диффузионной способностью, идеальное малярное качество, нанесение безвоздушным прибором (Airless), без вредных веществ, без растворителей и без мягчителей (см. заключение технадзора).
Данные согласно DIN EN 13 300:	Прочность истирания в мокром виде: класс 3; Относительность контраста / укрывости: класс 1 при расходе 150 мл/м ² = прим. 6,7 м ² /л; Степень глянца: матовый глянец; максимальный размер зерна: мелкое (< 100 µm)
Свойственное тонирование:	Тонирование как все стандартные краски полных цветовых тонов и по программе LvO фирмы ZERO.
Время высыхания:	2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, полное отверждение после 28 дней
Растворитель:	Водой
Способ применения:	Кистью–валиком–пульверизатором (возможно и безвоздушным способом airless)
Температура при работе:	Как минимум + 5 °C для воздуха и основания
Хранение:	В прохладном, но свободном от мороза месте
Чистка инструмента:	Сразу после употребления с водой и мылом
Отливаемая емкость:	1 л, 2,5 л, 5 л, 12,5 л овальное пластмассовое ведро
Структура покрытия:	Обратите особое внимание на: VOB часть C, DIN 18363
Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Новую штукатурку промыть и протейтралить. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурку из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Если необходима шпаклевка, то применяйте ZERO Glätt + Roll. Еще пригодную старую штукатурку из известки или цемента прогрунтовать ZERO Grundierfarbe W.
Система покрытия:	Покрывать краской ZERO Team 90 SLF, при необходимости 2 раза.
ЕС-Предельные значения содержания VOC:	Категория: aWb-30 g/l (2010) этот продукт содержит ≤ 0,1 g/l VOC
Примечание:	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

Таблица для нанесения пульверизатором

	Размер сопла		Угол распыления	Давление бар	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
	Дюйм	мм					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53–0,63	40 – 80 °	прим. 150	прим. 5–10 %		

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

Состояние: Январь 2007 / be